



## Tackmelt A8

### Descrizione

Il TACKMELT A8 è un adesivo hot-melt a base di elastomeri termoplastici (SIS) e resine sintetiche. La presenza di speciali antiossidanti conferisce un'ottima resistenza all'invecchiamento. Il TACKMELT A8 è caratterizzato da elevate adesività, appiccicosità e da una buona coesione.

### Applicazione

Può essere utilizzato a temperature medio-basse per accoppiare diversi supporti (schiume, finte pelli e tessuti).

### Specifiche tecniche

| Metodo di analisi                         | UM    | Standard    |
|-------------------------------------------|-------|-------------|
| 4. Punto di rammollimento "Ring and Ball" | °C    | 84 - 96     |
| 15. Aspetto                               |       | ambrato     |
| 108. Viscosità a 170 °C                   | mPa.s | 4000 - 8000 |

### Caratteristiche del film

| Metodo di analisi        | UM   | Standard |
|--------------------------|------|----------|
| 10. Adesività su Acciaio | N/in | 30       |
| 17. Rolling Ball Tack    | cm   | 6        |
| 96. S.A.F.T.             | °C   | 84       |
| 125. Loop Tack           | N    | 32       |

Valori indicativi; spalmatura in impianto pilota a 4 m/min; 30±3 g/m<sup>2</sup> su film PET 23 µm TCA

### Modalità d'impiego

Il TACKMELT A8 deve essere riscaldato a 150-170°C con idoneo fusore e mantenuto a temperatura costante durante tutto l'utilizzo (variazioni di temperatura causano variazioni di viscosità e, di conseguenza, delle condizioni di processo). Il sistema di applicazione ottimale è con testa velatrice. Pur essendo il prodotto ben protetto alle alte temperature, si consiglia di non assoggettarlo ad eccessivi stress termici.

### Imballo

Il prodotto è confezionato in panetti (pillows) in film termofusibile da 150g in scatole di cartone (20 kg); fusti in fibra (180 kg).

### Stoccaggio

Il prodotto confezionato va stoccato in luogo fresco (a temperature inferiori a +25°C) al riparo da contaminazioni (polveri, liquidi, ecc.). Usare di norma sempre il prodotto più vecchio.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

### Note

Il prodotto, una volta spalmato, è sensibile all'aria e alla luce e deve essere protetto per non alterarne le caratteristiche.

**Il TACKMELT A8 fornito nel formato panetti (pillows) in scatola da 20kg ha una shelf life di 3 mesi. Il TACKMELT A8 fornito in fusti di fibra da 180 kg ha una shelf life di 12 mesi.**