



Tacksol 20/76 BW

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKSOL 20/76 BW è un autoadesivo a solvente a base di gomma naturale e resine. Dopo reticolazione, il prodotto è caratterizzato da una coesione molto elevata, da un tack medio e una bassa adesione.

Applicazione

Il TACKSOL 20/76 BW è particolarmente indicato per la produzione di film e nastri protettivi per superfici molto lisce.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	18 ± 1
Solventi		esano

Modalità d'impiego

Il TACKSOL 20/76 BW può essere diluito con solventi alifatici e aromatici per ridurre la viscosità. Per applicazione nei nastri protettivi è necessaria l'attivazione con CURING AGENT D or CURING AGENT P65 (0.5-1%), tenendo presente che la reticolazione inizia subito dopo l'aggiunta del reticolante nell'adesivo. La quantità di isocianato da utilizzare dipende dalle caratteristiche finali desiderate. Sugeriamo di effettuare delle prove preliminari di reticolazione in piccole quantità, onde evitare di sprecare del materiale.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg).

Stoccaggio

Mescolare prima dell'uso. Tenere i contenitori ben chiusi, per evitare l'evaporazione del solvente. Conservare a temperature comprese tra +5°C e +40°C, al riparo da fonti di calore e luce solare diretta.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezioni originali e chiuse).

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).