TACKSOL 10/86 HTC UV PLUS

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKSOL 10/86 HTC UV PLUS è un autoadesivo a solvente a base di gomma naturale e resine, addizionato con stabilizzanti UV, con caratteristiche di ottima bagnabilità su vari substrati, .

Applicazione

Il TACKSOL 10/86 HTC UV PLUS può essere applicato su qualsiasi substrato (carta, PET, PP, PE, PVC, ecc.).
E' un adesivo morbido, idoneo per la produzione di film e nastri protettivi con basse grammature.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	30 ± 1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	1000 ÷ 2500
Solventi		esano

Modalità d'impiego

Il TACKSOL 10/86 HTC UV PLUS può essere diluito con solventi alifatici e aromatici fino alla viscosità ottimale desiderata. Per applicazione nei nastri protettivi è necessaria l'attivazione con l'aggiunta dello 0,5 - 1% di CURING AGENT D, mescolando fino a completa omogeneità. Poiché la reticolazione inizia immediatamente dopo l'aggiunta, bisogna utilizzare il TACKSOL 10/86 HTC UV PLUS subito dopo l'attivazione. Il pot life del prodotto attivato dipende dalla quantità aggiunta di reticolante e dalla temperatura. Si raccomanda di verificare le condizioni di reticolazione in anticipo, in modo da evitare sprechi di materiale.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg).

Stoccaggio

Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione del solvente. Conservare a temperature comprese tra +5°C e +40 °C, al riparo da sorgenti di calore e luce solare diretta.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it