



RELEASE MC 20 PP

(Provvisoria)

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Descrizione

Il **RELEASE MC 20 PP** è un masterbatch di un polimero a base di PP e di un release polimerico non silconico (**RELEASE C100**).

Applicazione

Il **RELEASE MC 20 PP** è consigliato per la coestrusione di film in PP per la produzione di nastri adesivi e film protettivi. Il **RELEASE MC 20 PP** è stato sviluppato per la produzione di film multistrato dove l'ultimo strato dovrà avere caratteristiche distaccanti. Questa soluzione è ideale per chi vuole ottenere un film con caratteristiche antiadesive senza utilizzare solventi per solubilizzare i release PVODC.

Modalità d'impiego

Il **Release MC 20 PP** dovrà essere compoundizzato con il polimero PP, nel solo lato esterno del film, in quantità variabili dal 20% al 100 % in funzione del grado di distacco richiesto. Lo spessore ottimale dell'ultimo strato è il minore possibile, ad oggi il target consigliato è di 3 micron.

Dal momento che il masterbatch ha un peso molecolare medio elevato, se utilizzato correttamente, non sono previsti fenomeni di migrazione.

All'aumentare del dosaggio di **Release MC 20 PP**, aumenteranno anche le caratteristiche di idrorepellenza.

Stoccaggio

Il **RELEASE MC 20 PP** nella sua forma originale (granuli) può essere immagazzinato senza problemi a qualsiasi temperatura inferiore al suo punto di fusione.

Immagazzinare in contenitori chiusi, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità.