TACKSOL 10/87 PF-B 25

(Provvisoria)

Descrizione

TACKSOL 10/87 PF-B 25 è un autoadesivo a solvente, a base di gomma naturale e resine speciali disciolte in idrocarburi C6-C7 (benzina). Una volta spalmato ed asciugato il prodotto presenta un'elevatissima coesione, un'elevata adesività e una buona resistenza al calore.

Applicazione

TACKSOL 10/87 PF-B 25 è raccomandato per la produzione di film e nastri protettivi in PE per il taglio laser su superfici ruvide.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	25 ± 2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	500 ÷ 10000
Solventi		Idrocarburi C6-C7 (benzine)

Modalità d'impiego

TACKSOL 10/87 PF-B 25 può essere diluito con solventi alifatici e aromatici al fine di ottenere la viscosità desiderata. Per applicazione nei nastri protettivi è necessaria l'aggiunta di CURING AGENT D o CURING AGENT P65 (0,5 - 1%). La reazione ha inizio immediatamente; si raccomanda pertanto di utilizzare il prodotto subito dopo l'attivazione. Il meccanismo di reticolazione dipende da diversi fattori, quali la concentrazione dell'adesivo, la quantità di agente reticolante e la temperatura. Si consiglia di verificare preventivamente le condizioni di polimerizzazione, al fine di evitare il deterioramento del materiale.

Stoccaggio

Conservare a una temperatura non superiore a +40 °C, al riparo da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione del solvente. In caso di conservazione prolungata, agitare bene prima dell'uso.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 15 - 20012 CUGGIONO (MI)
Telefono: +39 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it