



Tackwhite AP 03 HP

Opis

TACKWHITE AP 03 HP to klej wrażliwy na nacisk na bazie lateksów akrylowych, rozpuszczalny w wodzie. Produkt po nałożeniu i utwardzeniu charakteryzuje się dobrą odpornością na starzenie i działanie światła.

Zastosowanie

TACKWHITE AP 03 HP jest przeznaczony do produkcji ochronnych folii PE. Folie pokryte preparatem TACKWHITE AP 03 HP nadają się do ochrony chropowatych powierzchni. Przyczepność przy odrywaniu pozostaje stała w czasie.

Specyfikacje techniczne

Metoda badawcza	JM	Standard
1. Sucha pozostałość	%	50 ± 2
3. Lepkość Brookfielda w 25°C	mPa.s	500 ÷ 1500 ⁽¹⁾
8. pH		8 ÷ 9
⁽¹⁾ N. 2 RV; 20 RPM		
Rozpuszczalniki		water

Właściwości powłoki

Metoda badawcza	JM	Standard
10. Przyczepność do stali	N/in	15 ÷ 20
22. Ścinanie statyczne (Shear)	h	≥ 50
125. Loop Tack	N	9 ÷ 15

Wartości orientacyjne; 22±2 g/m² suchego kleju na folii PET 36 µm

Sposób użycia

Produkt można nakładać przy użyciu tradycyjnych systemów powlekania: wałka Mayera, wkleśtodruku oraz noża powietrznego.

Produkt należy utwardzać za pomocą CURING AGENT X7 (około 0,8–1%) lub innych odpowiednich środków sieciujących.

W razie potrzeby produkt można rozcieńczyć wodą. Przed dodaniem CURING AGENT X7 lub środków sieciujących na bazie poliazyrydiny należy sprawdzić wartość pH; jeśli wynosi ona poniżej 9, należy ją skorygować za pomocą amoniaku. Środek utwardzający należy dodawać powoli i przy ciągłym mieszaniu, aby uzyskać optymalne rozproszenie środka sieciującego w kleju.

Po dodaniu środka sieciującego czas przydatności do użycia ulega skróceniu, w zależności od rodzaju środka utwardzającego, temperatury i wartości pH.

Opakowanie

Produkt jest pakowany w beczka z tworzywa sztucznego (25 kg); beczki z tworzywa sztucznego (50 kg); beczki stalowe (200 kg); kontenery IBC z tworzywa sztucznego (1000 kg).

Przechowywanie

Preparat TACKWHITE AP 03 HP należy przechowywać w temperaturze od +5 do +40°C. Pojemniki należy utrzymywać szczelnie zamknięte, aby zapobiec tworzeniu się kożucha na powierzchni. Zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji (w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu).